




Эластичный и универсальный в применении...

# Супракрафт **ПУР** 566



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



### КЛЕЙБЕРИТ 566 ПУР супракрафт

– эластичная и быстросхватывающаяся клеящая и герметизирующая масса на полиуретановой основе. Благодаря однокомпонентной системе масса проста в применении.

- Однокомпонентная система - исключены ошибки при подготовке смеси
- Допускает поверхностное покрытие лаками
- Не подвергается коррозии
- Компенсирует вибрацию
- Обладает продолжительной эластичностью
- Класс строительного материала В 2 / по DIN EN 4102, часть 4
- Сертификация IMO FTPC часть 5 и часть 2 / Допуск согласно Свидетельству SeeVG для международного применения соответственно Модулю В

566.0



0736

### КЛЕБХЕМИ

М. Г. Беккер ГмБХ & Ко. КГ  
 Макс-Беккер-Штр. 4  
 76356 Вайнгартен  
 Германия  
 Тел. +49 7244 62-0  
 Факс +49 7244 700-0  
[www.kleiberit.com](http://www.kleiberit.com)



**КЛЕЙБЕРИТ 566 ПУР супракрафт** – эластичная и быстросхватывающаяся клеящая и герметизирующая масса. Благодаря однокомпонентной системе масса очень проста в применении.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание металлических опор в конструкциях двойных полов. Склеивание и герметизация изделий из металла, лакированной жести, дерева и пластика, природного камня, керамики, клинкера, кладки, бетона и т.д.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Склеиваемые детали должны быть очищенными от пыли и жира. Пропаренная древесина, например, пропаренный дуб, не должна содержать аммиак. Древесина, содержащая большое количество жиров и масел, например, тропическая древесина, должна пройти проверку на пригодность.

#### ПЕРЕРАБОТКА

Нанесение клея производится пистолетом или пульверизатором.

Перед переработкой картуши или шланговые мешки довести до температуры помещения (15 - 25°C).

#### Из алюминиевого мешочка:

- Алюминиевый мешочек вложить в клеенаносящий прибор и обрезать сразу под зажимом
- Закрывать пистолет и приступить к нанесению

#### Из алюминиевой картуши:

- Проткнуть полностью защитную мембрану
- Пластиковый наконечник срезать наискосок (по ширине шва) и прикрутить на картушу
- Извлечь крышку с обратной стороны картуши

**КЛЕЙБЕРИТ 566 ПУР супракрафт** наносится на одну сторону, массу до высыхания можно растереть деревянным шпателем, склеиваемые части сложить вместе и зафиксировать.



Открытые картуши и алюминиевые мешочки использовать в тот же день во избежание высыхания.

#### МАРКИРОВКА

Подлежит маркировке согласно предписаниям ЕС, содержит 4,4'-дифенилметандиизоцианат.

**Обратите внимание на наш листок безопасности 566.0**

**Применение только в производственных целях!**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- **Основа:** Полиуретан
- **Плотность при 20°C:**
  - черный 1,15 ± 0,05 г/см<sup>3</sup>
  - другие цвета 1,18 ± 0,05 г/см<sup>3</sup>
- **Цвет:**
  - 566.0 = серый
  - 566.4 = черный
  - 566.5 = белый
- **Консистенция:** пастообразная
- **Время образования пленки:** ок. 1 часа (зависит от климатических условий)
- **Твердость по DIN 53 505:** ок. 45 Shore A (28 дней при 23°C и 50% относительной влажности воздуха)
- **Прочность на растяжение (DIN 53 504):** ок. 1,8 Н/мм<sup>2</sup>
- **Удлинение при разрыве (DIN 53 505):** >600%
- **Прочность на разрыв:** >6 Н/мм
- **Возврат в исходное положение (DIN EN ISO 7389):** > 70%
- **Допустимая деформация (DIN EN ISO 10563):** ок. 15%
- **Коэффициент устойчивости к диффузии водяного пара (DIN EN ISO 53122):** ок. 2.000
- **Температура переработки:**
  - рекомендуемая + 15°C до + 25°C
  - допустимая + 10°C до + 35°C
- **Температуροустойчивость в твердом состоянии:** (краткосрочно до +120°C)
- **Скорость отверждения:**
  - при 23°C и 50% относительной влажности воздуха: ок. 3 мм за 24 часа
  - при 10°C и 50% относительной влажности воздуха: ок. 2 мм за 24 часа

#### ОЧИСТКА

Выступающая при склеивании масса может быть удалена в еще невысохшем состоянии чистящим средством **КЛЕЙБЕРИТ 820 очиститель без толуола** или ацетоном. Отвердевшая масса может быть удалена только механическим путем.

#### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке составляет минимум 12 месяцев. Хранить в прохладном и сухом месте при температуре не выше +25°C. Перед переработкой довести до температуры помещения (15 - 25°C).

#### УПАКОВКА

**КЛЕЙБЕРИТ 566 ПУР супракрафт:**

Коробка с 12 картушами по 300мл/ 355 г

Коробка с 20 алюминиевыми мешочками по 600 мл/ 700 г

**КЛЕЙБЕРИТ 820.0 очиститель без толуола:**

Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Коробка с 12 бутылочкам по 800 г нетто

Жестяная канистра 22 кг нетто

По состоянию на 08/12, заменяет предыдущие редакции

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## Супракрафт ПУР 566



#### СЕРВИС

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.