



СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК BISTRONG ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный, черный;
- Нейтральный;
- Высокоэластичное и стойкое уплотнение;
- Прекрасная адгезия ко всем материалам используемых для изготовления стеклопакетов;
- После вулканизации обладает диэлектрическими свойствами;
- Устойчив к ультрафиолету;
- Устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям;
- Широкий температурный диапазон - устойчив в условиях пониженных и повышенных температур;
- Профессиональное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для вторичной герметизации стеклопакетов;
- для систем защитного остекления;
- для применения в качестве атмосферного при деформации шва не более 12%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Кремний, органические полимеры, полифункциональные добавки, наполнители, отвердитель	
Термостойкость	от -50 до +200 °С (кратковременно +280 °С)	
Время пленкообразования	от 5 до 20 минут	
Скорость отверждения	2 мм/сутки	зависит от глубины клеевого шва, температуры и влажности воздуха в помещении
Полное время отверждения	7 суток	
Предел прочности	более 1,3 Мпа	
Относительное удлинение	более 350%	
Температура применения и хранения	Оптимальные условия хранения при температуре от +8 °С до +21 °С. Хранение при температуре ниже +8 °С или выше +28 °С может отрицательно сказаться на свойствах продукта.	
Сертифицировано	нормативный документ ТУ 20.30.22-014-74593659-2020	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно очистить все поверхности, удалив любые загрязнители, такие как жир, масло, пыль, иней или вода. Все металлические, стеклянные или другие поверхности должны быть очищены с использованием не оставляющей волокон ткани. Нельзя допускать, чтобы растворитель испарялся с поверхности сам по себе.

Заглаживание можно выполнять шпателем, смоченным в воде с мылом, в течении 5 минут после нанесения герметика и до того, как на его поверхности образуется пленка. По окончании работ остатки герметика немедленно удалить с поверхности и инструментов.

Затвердевшие остатки силикона удаляются только механическим путем.

Внимание: Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Продукт, перелитый из оригинальной упаковки, может быть загрязнен во время использования.

Не выливайте его обратно в оригинальную упаковку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ:

Беречь от детей! В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или глаза, немедленно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Хранение и транспортировка при температуре: от +8 до +30 °С.

ФАСОВКА

Колбаска 690 гр
Коробка 16 шт
Паллет 50 коробок